

INFORMACE O VÝROBKU

EP 6650 WA

Víceúčelový základní nátěr

Popis a aplikace

Víceúčelový základní nátěr Qeshfloor EP 6650 WA je 2složkový základní nátěr obsahující vodu na epoxidové bázi.

Vhodný jako přilnavá vrstva na podlahy pojené cementem a anhydritem a natvrdo pálené podlahy z dlaždic a jiné velmi pevné podklady.

Toto podlahové povrstvení je velmi vhodné pro prostory, ve kterých nemohou být použita prchavá rozpouštědla.

Víceúčelový základní nátěr Qeshfloor EP 6650 WA se výborně hodí jako:

- ▶ Jako základní nátěr pod maltové a šterkové podlahy Qeshfloor
- ▶ Jako základní nátěr na podlahy z dlaždic
- ▶ K vytvoření bezprašných podkladů pojených cementem a anhydritem rovněž i nivelačních hmot UZIN (minimálně dvě válečkové vrstvy)

Důležité

- ▶ Podmínky zpracování:
Minimální teplota podkladu: 10 °C a 3 °C nad rosným bodem.
Optimální teplota zpracování: 20 °C
Maximální relativní vlhkost (R.V.): 85%.
- ▶ Používejte neutrální nebo lehce alkalické ošetřovací a čisticí prostředky.
- ▶ K odstranění čerstvých nečistot se výborně hodí čisticí utěrky* Qeshfloor Unipro.
- ▶ Pro další informace viz "Směrnice k čištění podlahových povrstvení Qeshfloor".
- ▶ Na vaše přání vám můžeme poslat patřičná doporučení k čištění a ošetřování.
- ▶ Skladovat jen v originálním balení v chladném, suchém a dobře větraném prostoru.

WWW.QESHFLOOR.DE

* Viz odpovídající dokumentaci.

** Při teplotě 20 °C a r.v. 65%.

*** Před použitím nejdříve přečíst dotyčné aplikační směrnice.

Vlastnosti / přednosti výrobku

- ▶ Téměř bez zápachu
- ▶ Obsahuje vodu
- ▶ Vynikající přilnavost mezivrstvy
- ▶ Dobré zpracování

Technické parametry

SUCHÝ PROTI PRACHU

asi po 4 hodinách**

POCHŮZNÝ

asi po 8 hodinách**

PŘETÍRATELNÝ

asi po 8 hodinách**

HUSTOTA

smíšený výrobek: přibližně 1,05 kg/dm³

TRVANLIVOST

při správném skladování vydrží asi 12 měsíců

BARVA

průhledný

VZHLED

lesklý. Využitím přeměny na hedvábný lesk

TLOUŠŤKA VRSTVY

50 -100 µm

MECHANICKY ZATÍŽITELNÝ

po 3 x 24 hodinách**

CHEMICKY ZATÍŽITELNÝ

po 7 x 24 hodinách**

SMĚŠOVACÍ POMĚR

75,0 hmotnostních podílů, složka A

25,0 hmotnostních podílů, složka B

asi 50% hmot.

OBSAH PEVNÝCH LÁTEK

75 -150 g/m² na vrstvu, v závislosti na struktuře podkladu

SPOTŘEBA

souprava: A + B = 3,75 a 7,5 kg

BALENÍ

A: kbelík B: plechová nádoba

DOBA ZPRACOVÁNÍ

asi 60 minut**

BOD VZNÍČENÍ

složka. A: > 55 °C / složka B: > 55 °C

ODOLNOST VŮČI MRAZU

ne

Podklad

Podklad musí být odolný vůči tlaku a deformaci, suchý, čistý a bez trhlin a látek, které by mohly negativně ovlivnit adhezi.

Podklady pojené cementem a anhydritem musí být staré minimálně 7 dnů.

Zbroušením a/nebo smirkováním odstraňte kousky cementu a zbytky betonu.

Hladké a neprodyšné podklady (jako např. beton) zdrsňte bezprašným otrskáváním kuličkami. Anhydritové lité krycí podlahy zdrsňte tryskáním nebo broušením (v závislosti na velikosti napětí povlaku).

Znečištěné podklady opalte plamenem. Poté vybruste.
Podlahu vždy vysajte od prachu průmyslovým vysavačem.
Otvory a trhliny vylepšete opravnou maltou* Qeshfloor EP 1500 nebo stabilní vyhlazovací hmotou UZIN NC 182*.
Prosím, u jiných podkladů se obraťte na náš technický servis.

Zpracování Qeshfloor EP 6650 WA***

Jednotlivé složky dobře zamíchejte.

Poté přidejte 20 -25% vody a zase dobře zamíchejte.

Směs stejnoměrně nanášíte štětcem nebo válečkem z kůže a v uzavřené vrstvě ji tence nanášíte na podklad.

Pozor: Víceúčelový základní nátěr EP 6650 WA není dekorativní podlaha.
Nerovnosti podkladu jsou vidět.

Pracovní nástroje po použití hned umyjte vlažnou vodou.

► Zасыпání pískem

Jako přílnavá vrstva pod maltové, lité a štrkové podlahy zasypat mokrý předběžný nátěr pískem Qeshfloor 0,1 - 0,3 mm.

Jako přílnavá vrstva pod vyrovnávací vrstvy "celoplošné a s přebytkem" posypat pískem Qeshfloor 0,3 -0,8 mm.

Bezpečnost práce

Složka A. Dráždivá.

Obsahuje polyamidový adukt. Hrozí nebezpečí těžkého poškození očí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Noste vhodné ochranné rukavice a ochranu očí/obličjeje. Respektujte pokyny výrobce. Ty najdete v bezpečnostním listu.

Třída nebezpečí složky A: Žádná.

Složka B. Dráždivá. Škodlivá pro životní prostředí.

Obsahuje epichlorhydrin/bisfenol-A a F epoxidovou pryskyřici a 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2 dimetylpropan. Může dráždit oči a kůži. Při kontaktu s kůží může vyvolat podrážděnost. Jedovatá pro organizmy žijící ve vodě: ve vodě může mít z dlouhodobého hlediska účinky škodící životnímu prostředí. Zabraňte styku s očima a kůží.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Vhodné ochranné rukavice.

Materiál a obal musíte zlikvidovat jako jedovatý odpad.

Bezpodmínečně proveďte ekologickou likvidaci. Speciální pokyny popř. bezpečnostní list obdržíte u nás.

Obsahuje epoxidové sloučeniny. Respektujte pokyny výrobce. Ty najdete v bezpečnostním listu.

Třída nebezpečí složky B: 9.

Pro složky A a B lze použít bezpečnostní list víceúčelového základního nátěru Qeshfloor EP 6650 WA.

Tento list byl vytvořen podle usnesení ze dne 29. dubna 1993 pro bezpečnostní listy v rámci nizozemského zákona o nebezpečných látkách.

ČÍSLO PŘEPRACOVÁNÍ

EP 6650/01.01.07/přepracování: 1

Unipro pracuje se systémem řízení jakosti podle NEN-EN-ISO-9001/14001. Podnik byl k tomu certifikován společností TÜV Nederland QA. To znamená, že dodávky jsou realizovány podle výrobních a procesních specifikací platných pro tento systém a že výrobky a služby poskytované společností Unipro odpovídají popisu uvedenému v těchto technických specifikacích. Protože společnost Unipro nezná způsob rovněž i okolnosti zpracovávání výrobku a nemůže vyvíjet žádný vliv na zpracovávání svých výrobků, je vyloučena jakákoliv záruka za škody způsobené zpracováním výrobků Unipro. S vydáním tohoto listu ztrácí všechny předtím vydané informační listy o tomto výrobku svou platnost. ©Unipro bv 2006. Všechna práva vyhrazena. Není dovoleno toto vydání bez písemného souhlasu společnosti Unipro BV nějakým způsobem kopírovat a/nebo rozmnožovat.