

INFORMACE O VÝROBKU

EP 6850

Přílnavá vrstva pro lišty

Popis a aplikace

Přílnavá vrstva pro lišty Qeshfloor EP 6850 je 2složkový základní nátěr neobsahující rozpouštědla na epoxidové bázi. Vhodný jako přílnavá vrstva na podklady pojené cementem a anhydritem.

Přílnavá vrstva pro lišty EP 6850 se výborně hodí jako základní nátěr pro:

- ▶ nanášení epoxidových maltových podlah "mokry do mokrého" na vertikální úrovně (podlahové lišty)
- ▶ obložení betonových soklů
- ▶ atd.

Důležité

- ▶ Podmínky zpracování:
Minimální teplota podkladu: 10 °C a 3 °C nad rosným bodem.
Optimální teplota zpracování: 20 °C
Maximální relativní vlhkost (R.V.): 85%.
- ▶ K odstranění čerstvých nečistot se výborně hodí čisticí utěrky* Qeshfloor Unipro.
- ▶ Skladovat jen v originálním balení v chladném, suchém a dobře větraném prostoru.

WWW.QESHFLOOR.DE

* Viz odpovídající dokumentaci.

** Při teplotě 20 °C a r.v. 65%.

*** Před použitím nejdříve přečíst dotyčné aplikační směrnice.

**** Zabránit velkým teplotním výkyvům; mohou vést k teplotnímu šoku, který může negativně ovlivnit konečný výsledek.

Vlastnosti / přednosti výrobku

- ▶ Základní nátěr pro epoxidové maltové podlahy na vertikálních plochách
- ▶ Neobsahuje rozpouštědla

Technické parametry

HUSTOTA	smíšený výrobek: přibližně 1,02 kg/dm ³
TRVANLIVOST	při správném skladování vydrží asi 12 měsíců
BARVA	průhledný
SMĚŠOVACÍ POMĚR	70,0 hmotnostních podílů, složka A 30,0 hmotnostních podílů, složka B
OBSAH PEVNÝCH LÁTEK	100%
SPOTŘEBA	200 -350 g/m ² na vrstvu, v závislosti na struktuře podkladu
BALENÍ	souprava: A + B = 0,75 kg 2složková kombinovaná plechová nádoba
DOBA ZPRACOVÁNÍ	asi 12 minut**
BOD VZNÍCENÍ	složka. A: > 55 °C / složka B: > 55 °C
ODOLNOST VŮČÍ MRAZU	ano****

Podklad

Podklad musí být odolný vůči tlaku a deformaci, trvale suchý, čistý a bez trhlin a látek, které by mohly negativně ovlivnit adhezi. Podklady pojené cementem a anhydritem musí být staré minimálně 28 dnů.

Zbroušením a/nebo smírkováním odstraňte kousky cementu a zbytky betonu.

Hladké a neprodyšné podklady (jako např. beton) zdrsňte bezprašným otryskáváním kuličkami. Anhydritové lité krycí podlahy zdrsňte tryskáním nebo broušením (v závislosti na velikosti napětí povlaku).

Podlahu vždy vysajte od prachu průmyslovým vysavačem.

Otvory a trhliny vylepšete opravnou maltou* Qeshfloor EP 1500 nebo stabilní vyhlazovací hmotou UZIN NC 182*.

Prosím, u jiných podkladů se obraťte na náš technický servis.

Zpracování Qeshfloor EP 6850***

Jednotlivé složky dobře zamíchejte. Směs stejnoměrně nanášejte štětcem nebo válečkem z kůže a v uzavřené vrstvě jej nanášejte na podklad.

Nástroje okamžitě po použití vyčistěte čističem UZIN VE 124*.

Bezpečnost práce

Složka A. Dráždivá. Škodlivá pro životní prostředí.

Obsahuje bisfenol-F-epichlorhydrin epoxidovou pryskyřici a glycidylether.

Může dráždit oči a kůži.

Při kontaktu s kůží může vyvolat přecitlivělost.

Jedovatá pro organizmy žijící ve vodě: ve vodě může mít z dlouhodobého hlediska účinky škodící životnímu prostředí. Zabraňte styku s očima a kůží. Po kontaktu kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody. Noste vhodné ochranné rukavice a ochranu očí/obličeje. Bezpodmínečně proveďte ekologickou likvidaci.

Speciální pokyny popř. bezpečnostní list obdržíte u nás.

Obsahuje epoxidové sloučeniny. Respektujte pokyny výrobce. Ty najdete v bezpečnostním listu.

Třída nebezpečí složky A: 9.

Složka B. Leptavá. Škodlivá pro životní prostředí.

Obsahuje m-fenylenbis (metylamín), trimetylhexan1,6-diamín a nonylfenol. Škodlivý při polykání. Způsobuje popáleniny. Při kontaktu s kůží může vyvolat přecitlivělost. Jedovatá pro organizmy žijící ve vodě: ve vodě může mít z dlouhodobého hlediska účinky škodící životnímu prostředí.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Noste vhodný ochranný oděv, rukavice rovněž i ochranu očí a obličeje. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře (je-li to možné, předložte tento list). Materiál a obal musíte zlikvidovat jako jedovatý odpad. Bezpodmínečně proveďte ekologickou likvidaci.

Speciální pokyny popř. bezpečnostní list obdržíte u nás. Respektujte pokyny výrobce.

Ty najdete v bezpečnostním listu.

Třída nebezpečí složky B: 8.

Pro složky A a B lze použít bezpečnostní list přínavé vrstvy pro lišty Qeshfloor EP 6850.

Tento list byl vytvořen podle usnesení ze dne 29. dubna 1993 pro bezpečnostní listy v rámci nizozemského zákona o nebezpečných látkách.

ČÍSLO PŘEPRACOVÁNÍ

EP 6850/01.08.06/Přepracování:0

Unipro pracuje se systémem řízení jakosti podle NEN-EN-ISO-9001/14001. Podnik byl k tomu certifikován společností TÜV Nederland QA. To znamená, že dodávky jsou realizovány podle výrobních a procesních specifikací platných pro tento systém a že výrobky a služby poskytované společností Unipro odpovídají popisu uvedenému v těchto technických specifikacích. Protože společnost Unipro nezná způsob rovněž i okolnosti zpracovávání výrobku a nemůže vyvíjet žádný vliv na zpracovávání svých výrobků, je vyloučena jakákoliv záruka za škody způsobené zpracováním výrobků Unipro. S vydáním tohoto listu ztrácí všechny předtím vydané informační listy o tomto výrobku svou platnost. ©Unipro bv 2006. Všechna práva vyhrazena. Není dovoleno toto vydání bez písemného souhlasu společnosti Unipro BV nějakým způsobem kopírovat a/nebo rozmnožovat.