

## INFORMACE O VÝROBKU

# EP 7760

## Matný uzavírací nátěr

### Popis a aplikace

Matný uzavírací nátěr Qeshfloor EP 7760 je 2složkový uzavírací nátěr obsahující vodu na epoxidové bázi. Vhodný jako matované finální zpracování.

Matný uzavírací nátěr Qeshfloor EP 7760 se výborně hodí ke konečnému zpracování:

- ▶ maltových podlah Qeshfloor EP 1000\*
- ▶ maltových podlah Qeshfloor EP 1200\*
- ▶ maltových podlah Qeshfloor EP 1250\*

S matným uzavíracím nátěrem Qeshfloor EP 7760 můžete také zpracovávat podklady pojené cementem a nivelační hmoty UZIN.

### Důležité

- ▶ Podmínky zpracování:  
Minimální teplota podkladu: 10 °C a 3 °C nad rosným bodem.  
Optimální teplota zpracování: 20 °C  
Maximální relativní vlhkost (R.V.): 85%.
- ▶ Používejte neutrální nebo lehce alkalické ošetřovací a čisticí prostředky.
- ▶ K odstranění čerstvých nečistot se výborně hodí čisticí utěrky\* Qeshfloor Unipro.
- ▶ Pro další informace viz "Směrnice k čištění podlahových povrstvení Qeshfloor".
- ▶ Na vaše přání vám můžeme poslat patřičná doporučení k čištění a ošetřování.
- ▶ Skladovat jen v originálním balení v chladném, suchém a dobře větraném prostoru.

[WWW.QESHFLOOR.DE](http://WWW.QESHFLOOR.DE)

\* Viz odpovídající dokumentaci.

\*\* Při teplotě 20 °C a r.v. 65%.

\*\*\* Před použitím nejdříve přečíst dotyčné aplikační směrnice.

### Vlastnosti / přednosti výrobku

- ▶ Matný
- ▶ Odolný proti poškrábání
- ▶ Téměř bez zápachu
- ▶ Obsahuje vodu
- ▶ Vynikající přilnavost mezivrstvy
- ▶ Dobré zpracování

### Technické parametry

SUCHÝ PROTI PRACHU	asi po 4 hodinách**
POCHŮZNÝ	asi po 8 hodinách**
PŘETÍRATELNÝ	asi po 8 hodinách**
HUSTOTA	smíšený výrobek: přibližně 1,07 kg/dm <sup>3</sup>
TRVANLIVOST	při správném skladování vydrží asi 12 měsíců
BARVA	průhledný
VZHLED	matovaný
TLOUŠŤKA VRSTVY	30 -65 μm
MECHANICKY ZATÍŽITELNÝ	po 3 x 24 hodinách**
ZATÍŽITELNÝ CHEMIKÁLIEMI A VODOU	po 7 x 24 hodinách**
SMĚŠOVACÍ POMĚR	80,0 hmotnostních podílů, složka A 20,0 hmotnostních podílů, složka B
OBSAH PEVNÝCH LÁTEK	asi 45% hmot.
SPOTŘEBA	75 -150 g/m <sup>2</sup> na vrstvu, v závislosti na struktuře podkladu
BALENÍ	souprava: A + B = 8 kg A: kbelík B: plechová nádoba
DOBA ZPRACOVÁNÍ	asi 60 minut**
BOD VZNÍČENÍ	složka. A: > 55 °C / složka B: > 55 °C
ODOLNOST VŮČI MRAZU	ne

### Podklad

Podklad, např. maltová podlaha, musí být pochůzný, suchý, čistý a bez látek, které by mohly negativně ovlivnit adhezi. Maltové podlahy uzavřete během 24 hodin.

Budete-li podlahu uzavírat až po 24 hodinách, musíte ji nejdříve odmastit.

Minerální podklady musí být odolné vůči tlaku a deformaci, suché, čisté a bez trhlin a látek, které by mohly negativně ovlivnit adhezi.

Podklady pojené cementem a anhydritem musí být staré minimálně 7 dnů.

Zbroušením a/nebo smírkováním odstraňte kousky cementu a zbytky betonu.  
Hladké a neprodyšné podklady (jako např. beton) zdrsňte bezprašným otryskáváním kuličkami. Anhydritové lité krycí podlahy zdrsňte tryskáním nebo broušením (v závislosti na velikosti napětí povlaku).  
Znečištěné podklady opalte plamenem. Poté vybruste.  
Podlahu vždy vysajte od prachu průmyslovým vysavačem.  
Otvory a trhliny vylepšete opravnou maltou\* Qeshfloor EP 1500 nebo stabilní vyhlazovací hmotou UZIN NC 182\*.  
Prosím, u jiných podkladů se obraťte na náš technický servis.

### **Zpracování Qeshfloor EP 7760\*\*\***

Jednotlivé složky dobře zamíchejte. Směs stejnoměrně nanášejte štětcem nebo válečkem z kůže a v uzavřené vrstvě ji tence nanášejte na podklad.

Pozor: Matný uzavírací nátěr Qeshfloor EP 7760 není dekorativní uzavírací nátěr. Nerovnosti podkladu jsou vidět.

Pracovní nástroje po použití hned umyjte vlažnou vodou.

### **Bezpečnost práce**

Složka A. Dráždivá.

Obsahuje polyamidový adukt. Hrozí nebezpečí těžkého poškození očí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Noste vhodné ochranné rukavice a ochranu očí/obličeje. Respektujte pokyny výrobce. Ty najdete v bezpečnostním listu.

Třída nebezpečí složky A: Žádná.

Složka B. Dráždivá. Škodlivá pro životní prostředí.

Obsahuje epoxidové sloučeniny. Může dráždit oči a kůži. Při kontaktu s kůží může vyvolat přecitlivělost. Jedovatá pro organizmy žijící ve vodě: ve vodě může mít z dlouhodobého hlediska účinky škodící životnímu prostředí.

Zabraňte kontaktu s kůží. Po kontaktu kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Noste vhodný ochranný oděv, rukavice rovněž i ochranu očí a obličeje.

Bezpodmínečně proveďte ekologickou likvidaci. Speciální pokyny popř. bezpečnostní list obdržíte u nás.

Respektujte pokyny výrobce. Ty najdete v bezpečnostním listu.

Třída nebezpečí složky B: 9

Pro složky A a B lze použít bezpečnostní list matného uzavíracího nátěru Qeshfloor EP 7760.

Tento list byl vytvořen podle usnesení ze dne 29. dubna 1993 pro bezpečnostní listy v rámci nizozemského zákona o nebezpečných látkách.

### **ČÍSLO PŘEPRACOVÁNÍ**

EP 7760/01.01.07/přepracování:1

Unipro pracuje se systémem řízení jakosti podle NEN-EN-ISO-9001/14001. Podnik byl k tomu certifikován společností TÜV Nederland QA. To znamená, že dodávky jsou realizovány podle výrobních a procesních specifikací platných pro tento systém a že výrobky a služby poskytované společností Unipro odpovídají popisu uvedenému v těchto technických specifikacích. Protože společnost Unipro nezná způsob rovněž i okolnosti zpracovávání výrobku a nemůže vyvíjet žádný vliv na zpracovávání svých výrobků, je vyloučena jakákoli záruka za škody způsobené zpracováním výrobků Unipro. S vydáním tohoto listu ztrácí všechny předtím vydané informační listy o tomto výrobku svou platnost. ©Unipro bv 2006. Všechna práva vyhrazena. Není dovoleno toto vydání bez písemného souhlasu společnosti Unipro BV nějakým způsobem kopírovat a/nebo rozmnožovat.