

INFORMACE O VÝROBKU

PU 7350 UV

Uzavírací nátěr

Popis a aplikace

Uzavírací nátěr Qeshfloor PU 7350 UV je 2složkové podlahové povrstvení o tloušťce 30 až 35 µm obsahující rozpouštědla na bázi polyuretanu.

Vhodný jako konečný nátěr různých podlah z umělých pryskyřic Qeshfloor k zamezení žloutnutí podlahy.

Uzavírací nátěr Qeshfloor PU 7350 se výborně hodí ke konečnému zpracování:

- ▶ štěrkové podlahy Qeshfloor EP 4050
- ▶ lité podlahy Qeshfloor PU 2060

Důležité

- ▶ Podmínky zpracování:
Minimální teplota podkladu: 10 °C a 3 °C nad rosným bodem.
Optimální teplota zpracování: 20 °C
Maximální relativní vlhkost (R.V.): 70%.
- ▶ Používejte neutrální nebo lehce alkalické ošetřovací a čisticí prostředky.
- ▶ K odstranění čerstvých nečistot se výborně hodí čisticí utěrky* Qeshfloor Unipro.
- ▶ Pro další informace viz "Směrnice k čištění podlahových povrstvení Qeshfloor".
- ▶ Na vaše přání vám můžeme poslat patřičná doporučení k čištění a ošetřování.
- ▶ Skladovat jen v originálním balení v chladném, suchém a dobře větraném prostoru.

WWW.QESHFLOOR.DE

* Viz odpovídající dokumentaci.

** Při teplotě 20 °C a r.v. 65%.

*** Před použitím nejdříve přečíst dotyčné aplikační směrnice.

**** Zabránit velkým teplotním výkyvům; mohou vést k teplotnímu šoku, který může negativně ovlivnit konečný výsledek.

Vlastnosti / přednosti výrobku

- ▶ Nežloutne, je-li stabilní UV záření a působí jako blokovací mechanismus UV
- ▶ Snižuje žloutnutí podlahy
- ▶ Odolnost vůči nárazům, úderům a opotřebování
- ▶ Dobrá odolnost vůči chemikáliím

Technické parametry

SUCHÝ PROTI PRACHU

asi po 2 hodinách**

POCHŮZNÝ

asi po 16 hodinách**

PŘETÍRATELNÝ

asi po 16 hodinách; během 24 hodin nanést další vrstvu popř. provést další zpracování**

HUSTOTA

smíšený výrobek: přibližně 1,06 kg/dm³

TRVANLIVOST

při správném skladování vydrží asi 12 měsíců

BARVA

průhledný

VZHLED

lesklý.

TLOUŠŤKA VRSTVY

30 -35 µm

MECHANICKY ZATÍŽITELNÝ

po 3 x 24 hodinách**

ZATÍŽITELNÝ CHEMIKÁLIEMI A VODOU

po 7 x 24 hodinách**

SMĚŠOVACÍ POMĚR

70,0 hmotnostních podílů, složka A

30,0 hmotnostních podílů, složka B

OBSAH PEVNÝCH LÁTEK

asi 50% hmot.

SPOTŘEBA

Asi 125 g/m² na vrstvu, v závislosti na struktuře podkladu

BALENÍ

souprava: A + B = 4 a 8 kg

DOBA ZPRACOVÁNÍ

asi 2 hodiny**

BOD VZNÍČENÍ

složka A: 27 °C / složka B: 27 °C

ODOLNOST VŮČI MRAZU

ano****

Podklad

Podlaha z umělé pryskyřice Qeshfloor musí být pochůzná, suchá, čistá a bez látek, které by mohly negativně ovlivnit adhezi.

Podklad uzavřete během 24 hodin.

Prosím, u jiných podkladů se obraťte na náš technický servis.

Zpracování Qeshfloor PU 7350 UV***

Jednotlivé složky dobře zamíchejte. Poté přidejte PU ředidlo 0 - 5% a znovu dobře promíchejte.

Směs stejnoměrně nanášejte štětcem nebo válečkem z kůže a v uzavřené vrstvě ji tence nanášejte na podklad.

Dodatečně ji upravte podlahovým válečkem o šířce 50 nebo 70 cm.

Nástroje okamžitě po použití vyčistěte čističem UZIN VE 124*.

Bezpečnost práce

Složka A. Dráždivá.

Obsahuje organická rozpouštědla. Hořlavý. Dráždí oči.

Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Po kontaktu kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Noste vhodný ochranný oděv, rukavice rovněž i ochranu očí a obličeje. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Respektujte pokyny výrobce. Ty najdete v bezpečnostním listu.

Třída nebezpečí složky A: Žádná.

Složka B. Škodlivá.

Obsahuje isokyanáty, organická rozpouštědla. Hořlavý.

Škodlivá při vdechování. Při kontaktu s kůží může vyvolat přecitlivělost. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Po kontaktu kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Noste vhodný ochranný oděv, rukavice rovněž i ochranu očí a obličeje. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře (je-li to možné, předložte tento list).

Po požití okamžitě vyhledejte lékaře a ukažte mu obal nebo etiketu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Respektujte pokyny výrobce.

Ty najdete v bezpečnostním listu.

Třída nebezpečí složky B: Žádná.

Pro složky A a B lze použít bezpečnostní list uzavíracího nátěru Qeshfloor PU 7350 UV.

Tento list byl vytvořen podle usnesení ze dne 29. dubna 1993 pro bezpečnostní listy v rámci nizozemského zákona o nebezpečných látkách.

ČÍSLO PŘEPRACOVÁNÍ

PU 7350 OV/01.08.06/přepracování:0

Unipro pracuje se systémem řízení jakosti podle NEN-EN-ISO-9001/14001. Podnik byl k tomu certifikován společností TÜV Nederland QA. To znamená, že dodávky jsou realizovány podle výrobních a procesních specifikací platných pro tento systém a že výrobky a služby poskytované společností Unipro odpovídají popisu uvedenému v těchto technických specifikacích. Protože společnost Unipro nezná způsob rovněž i okolnosti zpracovávání výrobku a nemůže vyvíjet žádný vliv na zpracovávání svých výrobků, je vyloučena jakákoliv záruka za škody způsobené zpracováním výrobků Unipro. S vydáním tohoto listu ztrácí všechny předtím vydané informační listy o tomto výrobku svou platnost. ©Unipro bv 2006. Všechna práva vyhrazena. Není dovoleno toto vydání bez písemného souhlasu společnosti Unipro BV nějakým způsobem kopírovat a/nebo rozmnožovat.