

INFORMACE O VÝROBKU

PU 7770

Matný uzavírací nátěr

Popis a aplikace

Matný uzavírací nátěr Qeshfloor PU 7770 je 2složkový matný uzavírací nátěr na bázi polyuretanu ředitelný vodou.

Vhodný jako průhledný, matný, nežloutnoucí konečný nátěr odolný vůči oděru mj. ke konečné úpravě litých podlah Qeshfloor.

Uzavírací nátěr Qeshfloor PU 7770 se proto výborně hodí ke konečnému zpracování:

- ▶ základní lité podlahy Qeshfloor EP 2500
- ▶ lité podlahy Qeshfloor PU 2060
- ▶ maltové podlahy Qeshfloor (EP 1000, EP 1200 a EP 1250) ve spojení s uzavíracím nátěrem Qeshfloor EP 7950
- ▶ vloček Qesh

Důležité

- ▶ Podmínky zpracování:
Minimální teplota podkladu: 10 °C a 3 °C nad rosným bodem.
Maximální teplota zpracování: 30 °C
Optimální teplota zpracování: 20 °C
Maximální relativní vlhkost (R.V.): 75%.
- ▶ Používejte jen ošetřovací a čisticí prostředky s neutrálním pH. V žádném případě nepoužívejte silné alkalické čisticí prostředky.
- ▶ K odstranění čerstvých nečistot se výborně hodí čisticí utěrky* Qeshfloor Unipro.
- ▶ Pro další informace viz "Směrnice k čištění podlahových povrstvení Qeshfloor".
- ▶ Na vaše přání vám můžeme poslat patřičná doporučení k čištění a ošetřování.
- ▶ Skladovat jen v originálním balení v chladném (bez mrazu), suchém a dobře větraném prostoru.

WWW.QESHFLOOR.DE

* Viz odpovídající dokumentaci.

** Při teplotě 20 °C a r.v. 65%.

*** Před použitím nejdříve přečíst dotyčné aplikační směrnice.

Vlastnosti / přednosti výrobku

- ▶ Matný, nežloutne
- ▶ Dobře a lehce zpracovatelný
- ▶ Odolný proti odírání
- ▶ Dobrá odolnost vůči chemikáliím
- ▶ Neobsahuje rozpouštědla
- ▶ Ředitelný vodou

Technické parametry

SUCHÝ PROTI PRACHU

asi po 4 hodinách**

POCHŮZNÝ

asi po 16 hodinách**

PŘETÍRATELNÝ

asi po 16 hodinách**

HUSTOTA

smíšený výrobek: asi 1,04-1,09 g/dm³

TRVANLIVOST

při správném skladování vydrží asi 6 měsíců

BARVA

průhledný

VZHLED

Matný

TLOUŠŤKA VRSTVY

30 -65 μm

MECHANICKÝ ZATÍŽITELNÝ

po 3 x 24 hodinách**

ZATÍŽITELNÝ CHEMIKÁLIEMI A VODOU

po 7 x 24 hodinách**

SMĚŠOVACÍ POMĚR

100 hmotnostních podílů, složka A

11 hmotnostních podílů, složka B

SPOTŘEBA

100 -200 g/m² na vrstvu, v závislosti na struktuře podkladu

BALENÍ

souprava: A + B = 8,07 kg

A: kbelík B: plechová nádoba

DOBA ZPRACOVÁNÍ

asi 60 minut**

BOD VZNÍČENÍ

složka. A: > 55 °C / složka B: > 55 °C

ODOLNOST VŮČI MRAZU

ne

Podklad

Podlaha z umělé pryskyřice Qeshfloor musí být pochůzná, suchá, čistá a bez látek, které by mohly negativně ovlivnit adhezi.

Podklad uzavřete během 24 hodin.

Po překročení této lhůty podlahu lehce zdrsňte, dříve než naneseτε povrstvení. (Zdrsněním podkladu je vždy docíleno lepší adheze.)

Podlahu vždy vysajte od prachu průmyslovým vysavačem.

Prosím, u jiných podkladů a aplikací se obraťte na náš technický servis.

Zpracování Qeshfloor PU 7770***

Složku A dobře promíchejte. Přidejte složku B a ještě jednou dobře promíchejte. Přelijte do čistého kbelíku a ještě jednou dobře promíchejte.

Tuto směs křížem stejnoměrně a tence nanášejte válečkem z kůže. Zabraňte překryvání. V závislosti na zatížení může být zapotřebí několik vrstev.

Při vytvrzování dbejte na dobrou ventilaci.

Pracovní nástroje po použití hned umyjte vlažnou vodou.

Vytvrzený materiál můžete odstranit jen mechanicky.

Bezpečnost práce

Třída nebezpečí složky A: Žádná.

Složka A. Dráždivá.

Při kontaktu s kůží může vyvolat přecitlivělost.

Škodlivá pro organizmy žijící ve vodě: ve vodě může mít z dlouhodobého hlediska účinky škodící životnímu prostředí.

Zabraňte kontaktu s kůží. Vhodné ochranné rukavice.

Bezpodmínečně proveďte ekologickou likvidaci. Speciální pokyny popř. bezpečnostní list obdržíte u nás.

Obsahuje izokyanáty. Respektujte pokyny výrobce.

Ty najdete v bezpečnostním listu.

Třída nebezpečí: Žádná.

Pro složky A a B lze použít bezpečnostní list matného uzavíracího nátěru Qeshfloor PU 7770. Tento list byl vytvořen podle usnesení ze dne 29. dubna 1993 pro bezpečnostní listy v rámci nizozemského zákona o nebezpečných látkách.

ČÍSLO PŘEPRACOVÁNÍ

PU 7770/01.08.06/přepracování:0

Unipro pracuje se systémem řízení jakosti podle NEN-EN-ISO-9001/14001. Podnik byl k tomu certifikován společností TÜV Nederland QA. To znamená, že dodávky jsou realizovány podle výrobních a procesních specifikací platných pro tento systém a že výrobky a služby poskytované společností Unipro odpovídají popisu uvedenému v těchto technických specifikacích. Protože společnost Unipro nezná způsob rovněž i okolnosti zpracovávání výrobku a nemůže vyvíjet žádný vliv na zpracovávání svých výrobků, je vyloučena jakákoliv záruka za škody způsobené zpracováním výrobků Unipro. S vydáním tohoto listu ztrácí předtím vydané informační listy o tomto výrobku svou platnost. ©Unipro bv 2006. Všechna práva vyhrazena. Není dovoleno toto vydání bez písemného souhlasu společnosti Unipro BV nějakým způsobem kopírovat a/nebo rozmnožovat.